

### **BITTE GELE NICHT RÜHREN \* BITTE GELE NICHT RÜHREN \* BITTE GELE NICHT RÜHREN**

1. Die Nagelhaut sorgfältig mit Hilfe eines Pro Pushers von der Nagelplatte entfernen.
2. Die Nagelplatte mit Trapezfeile grün, 240 Grit, mattieren und mit Nagelbürstchen gut abbürsten.
3. Nail Tip passender Größe auswählen und aufkleben. Bitte stellen Sie sicher, daß sich dabei keine Lufteinschlüsse zwischen Tip und Nagelplatte bilden.
4. Nail Tip auf die gewünschte Länge kürzen und mit Profifeile Schwarz (100/180 Grit), oder mit Trapezfeile Zebra (100 Grit) oder Trapezfeile blau (180Grit) in Form feilen.
5. Zur Erleichterung der Feilarbeit kann nun ein wenig Tip Blender auf den Übergang Nail Tip zu Nagelplatte aufgepinselt werden. Gut trocknen lassen.
6. Mit Trapezfeile grün (240 Grit) den Übergang zwischen Tip und Nagelplatte vorsichtig so beifeilen, daß die Nagelplatte nicht beschädigt wird.
7. Feilstaub mit einem waschbaren Manikürebürstchen sorgfältig abbürsten.
8. Nagelplatte mit Nail Prep dehydrieren.
9. Nun eine sehr dünne Schicht LayUp! Grundiergel auf die gesamte Nagelplatte und den Nailtip mit dem Pinsel auftragen und einmassieren. In der UV Lampe 90 Sek. härten. Inhibitionsfilm NICHT abnehmen.
10. Falls ein French Look mit weißer oder farbiger Nagelspitze gewünscht ist, tragen Sie nun eine dünne Schicht WhitenUp! oder ColorUp! auf die Nagelspitze auf, härten in der UV Lampe für 40-60 Sek., tragen eine zweite dünne Schicht des farbigen Gels auf und härten 120 Sek. in der UV Lampe.
11. Nun mit dem Pinsel eine Portion Aufbaugel (BuildUp! FillUp! oder SculptureUp!) auf die Übergangsstelle Nail Tip / Nagelplatte geben. Von dieser Portion aus "schwimmend" modellieren, d.h. der Pinsel bleibt im Gel und schiebt von hier das Gel in die gewünschten Richtungen, so daß eine schöne Form mit schöner Wölbung und C-Kurve entsteht. Darauf achten, daß kein Gel in die Nagelränder gestrichen wird. Lumin'Or Aufbaugele sind mittel- oder hochviskos und haben einen sogenannten Tixotropie Effekt, d.h. sie bleiben nach dem Modellieren so stehen wie Sie modelliert haben, ohne zu zerlaufen, die Oberflächenspannung kann aber durch schnelle kleine Pinselbewegungen in der Materialoberfläche gesenkt, bzw. die Oberflächenfließfähigkeit dadurch erhöht werden. 120 Sek. in der UV Lampe härten.
12. Die klebrige Oberfläche mit Gel Cleaner abwischen.
13. Mit Trapezfeile blau (180 Grit) in die perfekte Form feilen. Feilstaub mit Manikürbürstchen entfernen.
14. Wenn gewünscht, können nun Effektgele (GlowUp!, GlitterUp!, GlimmerUp! SheerUp!) oder Verzierungen mit Farbgel (ColorUp!) aufgebracht werden. In der UV Lampe 90-180 Sek. (90 Sek für Effektgele, 120 Sek. für helle Farben, 180 Sek. für dunkle Farbgele) härten.
15. Eine gleichmäßig satte Schicht GlazeUp! auftragen um den Nagel zu versiegeln. 120-180 Sek. in der UV Lampe härten. Klebeschicht mit Gel Cleaner abwischen.
16. Einen Tropfen Nagelhautöl "Nature" öl in das Nagelbett einmassieren.

**! Bitte verwenden Sie keine zusätzlichen Primer oder Bonder. Die säurefreien Lumin'Or Gele haben ein integriertes multifunktionelles Haftsystem über Wasserstoffbrückenbindung, das hierdurch beeinträchtigt werden könnte.**

**! Bitte verwenden Sie, wenn Sie mit hochviskosem Gel modellieren, LayUp! unbedingt als Grundierschicht, da dies eine optimale Haftung gewährleistet**

**! Bitte versiegeln Sie grundsätzlich mit GLazeUp! Damit erhalten Sie optimalen Glanz und Schutz.**